



TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Makina ve Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü

Adres:TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ
 Tel:+90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-posta:ymlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr

*HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
 CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY (GEBZE)*

Address:TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ
 Tel:+90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-mail:ymlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr

260245

06-15

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT


Deneysel Talep Eden (Adı, Adresi, Şehir vb.)	:	NEVRA İNŞ.YAPI TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
<i>Customer (Name, Address, City etc.)</i>		(NEVRA İNŞ.YAPI TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.: BAĞDAT CAD.ÇOLAKOĞLU İŞ MERKEZİ NO:458/22 34846 MALTEPE/İSTANBUL --İSTANBUL)
Deneysel Talep Tarihi/No <i>Order Date / No</i>	:	12.03.2015 / 126426
Numunenin Tanımı (Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)	:	MAGNEZYUM LEVHA, , . - , - , 40.00 adet
<i>Sample Description (Type, Mark, Model etc.)</i>		MAGNESIUM BOARD,,,,,40,00 item
Numune Kabul Tarihi <i>Test Item Receipt Date</i>	:	09.03.2015
		<i>Samples are taken by the customer</i>
Deneysel Yapıldığı Tarih <i>Date of Test</i>	:	10.04.2015 - 19.06.2015
Uygulanan Standard / Metod <i>Applied Standard/Method</i>	:	TS EN 12467:2013-04 Düz levhalar - Elyaf takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiş - Mamul özellikleri ve deney metotları+A1:2007-03+A2:2007-03 <i>TS EN 12467:2013-04 Fibre-cement flat sheets - Product specifications and test methods+A1:2007-03+A2:2007-03</i>
Raporun Sayfa Sayısı <i>Number of pages of the report</i>	:	2
Açıklamalar <i>Remarks</i>	:	

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.

This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements .



Deneysel Sorumlusu
Person in charge of tests
 İlker Mevlüt KALAYCI
 Tekniker

Kontrol Eden
Reviewer
 Ahmet Önder ELİRİ
 Teknik Şef (Vekaleten)

Onaylayan
Approved by
 Ahmet Önder ELİRİ
 Teknik Şef V.

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate



TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI
HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATION CENTER CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY

260245 /06-15

TEST RESULTS

5.5.2 Freeze-thaw for Categories A, B and D		
Required	Obtained	Result
When tested in accordance with 7.4.1, after 100 freeze-thaw cycles for Category A and 25 cycles for Category B and D, the ratio RL as defined in 7.4.1.4 shall be not less than 0.75.	R _L = 0,26	—
5.5.5 Soak-dry for Categories A, B, C and D		
Required	Obtained	Result
When tested in accordance with 7.3.6, after 50 soak-dry cycles for Category A and 25 cycles for Categories B,C and D the ratio RL as defined in 7.3.6.4 shall be not less than 0.75.	R _L = 0,33	—

LAB-D-FR-36 / 15.08.2014-0

